

Doğal Taşların Bakımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Adı	Sertlik	Dayanıklılık	Sıcaklık Ateş	Ani Isı Değişimi	Işık	Ultrasonic Yıkama	Temizleme Yöntemi	Suda Bırakma	Fırçalama	Durulama	Kurutma	Rodaj Asit	Parfüm Kozmetik	Tavsiyeler
Pırlanta (Diamond)	10	Çok iyi	Ok	X	Ok	Ok	Sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	Ok	Ok	İşlem görmüşler ateş ve asitten sakınmalı
Zümrüt (Emerald)	7,5-8	Zayıf	X	X	Ok	X	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	X	Riskli	Kuru ve sıcakta muhafaza edilmemeli
Safir (Sapphire)	9	İyi	Ok	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	Ok	Ok	İşlem görmüşler ateş ve asitten sakınmalı
Yakut (Ruby)	9	İyi	Ok	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	Ok	Ok	İşlem görmüşler ateş ve asitten sakınmalı
Akik (Agate)	6,5-7	İyi	Riskli	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	Ok	Ok	Renklendirilmişler ateş ve asitten sakınmalı
Aleksandrit (Alexandrite)	8,5	İyi	Ok	X	Ok	Ok	Her şekilde	Ok	Ok	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	Ok	Ok	Dayanıklı fakat oldukça pahalı bir taştır
Ametrin (Amethystin)	7	Orta	X	X	Az riskli	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Talaş	Riskli	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Ametist (Amethyst)	7	Orta	X	X	Az riskli	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Talaş	Riskli	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Akuamarin (Aquamarine)	7,5-8	İyi	X	X	Az riskli	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Her şekilde	Talaş	Riskli	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Kalsedon (Chalcedony)	6,5-7	İyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	X	Riskli	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Krizopraz (Chrysoprase)	6,5-7	İyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	X	Riskli	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Sitrin (Citrine)	7	Orta	X	X	Az riskli	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Talaş	Riskli	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Karneol (Carnelian)	6,5-7	İyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	X	Riskli	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Florit (Fluorite)	4	Çok zayıf	X	X	Az riskli	Riskli	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Riskli	Riskli	Çok yumuşak olduğundan hassas olunmalı
Garnet (Garnet)	6,5-7,5	Orta - iyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Ok	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
İolit (Iolite)	7-7,5	Orta	X	X	Ok	Riskli	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Riskli	Riskli	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Yeşim (Jade)	6,5-7	İyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Sıcak buhar,talaş	Riskli	Riskli	İşlem görmüşler ateş ve asitten sakınmalı
Lapis (Lapis)	5-6	Orta	X	X	Ok	Riskli	Ilık sabunlu su	Riskli	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	X	Riskli	Dikkatli olunması gereken bir taş
Morganit (Morganite)	7,5-8	İyi	X	X	Az riskli	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Her şekilde	Talaş	Riskli	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Naturel Zirkon (Naturel Zircon)	7-7,5	Orta - Zayıf	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Ok	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Oniks (Onyx)	7	İyi	Riskli	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Ok	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	Ok	Ok	Renklendirilmişler ateş ve asitten sakınmalı
Opal (Opal)	5-6,5	Çok zayıf	X	X	X	X	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	X	Riskli	Kuru ve sıcakta muhafaza edilmemeli
Kunzit (Kunzit)	6,5-7	Orta	X	X	X	Riskli	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Riskli	Riskli	Güçlü ışıktan sakınmalı
Peridot (Olivine - Peridot)	6,5-7	Orta - iyi	X	X	Ok	Riskli	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	X	Riskli	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Rodolit (Rhodolite)	7-7,5	Orta - iyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Ok	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Spinel (Spinel)	8	İyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Her şekilde	Sıcak buhar,talaş	Ok	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Tanzanit (Tanzanite)	6,5-7	Orta - Zayıf	X	X	Ok	X	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Riskli	Riskli	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Topaz (Topaz)	8	Zayıf	X	X	Ok	X	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Az riskli	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Savorit (Tsavorite)	6,5-7	Orta - iyi	X	X	Ok	Ok	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Ok	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Firuze (Turquoise)	5-6	Orta - iyi	X	X	X	X	Ilık sabunlu su	X	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	X	X	Oldukça biskli bir taş, hassas olunmalı
Turmalin & Rubelit (Turmaline & Rubellite)	7-7,5	Orta	X	X	Ok	Riskli	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş	Ok	Ok	Çizilmesi için ayrı muhafaza edilmeli
Kehribar (Amber)	2-2,5	Zayıf	X	X	Ok	X	Ilık sabunlu su	X	X	Ilık su	Talaş	X	X	Çok yumuşak olduğundan hassas olunmalı
Mercan (Coral)	3,5-4	Orta	X	X	Ok	X	Ilık sabunlu su	X	X	Ilık su	Talaş	X	X	Çok yumuşak olduğundan hassas olunmalı
Fildişi (Ivory)	2,5	Orta	X	X	X	X	Ilık sabunlu su	X	X	Ilık su	Talaş	X	X	Çok yumuşak olduğundan hassas olunmalı
İnci (Pearl)	2-4,5	Orta - iyi	X	X	Ok	X	Ilık sabunlu su	Ok	Yumuşak fırça	Ilık su	Talaş,Havlu	X	X	Yumuşak kuru bir bez ile temizlenebilir
Kübik Zirkon (Cubic Zircon)	8,5	Çok iyi	Ok	X	Ok	Ok	Her şekilde	Ok	Ok	Her şekilde	Her şekilde	Ok	Ok	Oldukça dayanıklıdır
Sentetik (Synthetic)	9	Çok iyi	Ok	X	Ok	Ok	Her şekilde	Ok	Ok	Her şekilde	Her şekilde	Ok	Ok	Oldukça dayanıklıdır
Cam (Glass)	5-6	Orta - Zayıf	X	X	Ok	Ok	Her şekilde	Ok	Ok	Her şekilde	Her şekilde	Ok	Ok	Çok sert olmamasına rağmen dayanıklıdır
Altın (Gold)	2-2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gümüş (Silver)	2-2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Platin (Platin)	4-4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Not : İşlem görmüş , içi doldurulmuş , boyanmış , renk kaplaması yapılmış , yağlanmış , ısıtılmış , lazerle veya radyoaktif ışınlarla işlem görmüş olan taşlar tüm dış etkenlere karşı hassastır. Buna bağlı olarak yukarıdaki listeye göre farklılıklar görülebilir.

Renkli Taşta Kalite , Güven , Tecrübe ve Çeşit ...